

ВАКУУМНАЯ ПЛЕНКА

VBA 50T

1) ОПИСАНИЕ

VBA 50T эластичная со-экструдированная пленка. Оптимизирована для работы с эпоксидными матрицами, подходит для работы в печи и автоклаве при температуре до 180°C.

VBA 50T имеет большую прочность, а её мягкость и гибкость позволяют использовать пленку на любых формах, в том числе самых сложных.

2) ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение	Метод измерения
ТОЛЩИНА	50 мкм ± 15%	
ШИРИНА	Ном. -0 +2%	
ЦВЕТ	Оранжевый	
Продольная ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ	43 Н/мм ² ± 15%	ASTM D882
Поперечная ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ	40 Н/мм ² ± 15%	ASTM D882
Продольное УДЛИНЕНИЕ	410% ± 15 %	ASTM D882
Поперечное УДЛИНЕНИЕ	420% ± 15 %	ASTM D882
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	+180 °C	

3) УПАКОВКА

VBA 50T поставляется в виде рукавов шириной 150 мм, 250 мм, 450 мм, 600 мм, 900 мм, 1200 мм, 1500 мм, 2200 мм, 2300 мм.

4) ХРАНЕНИЕ

Все пленки на нейлоновой основе чувствительны к влажности, которая изменяет их гибкость. Пленка должна храниться и использоваться при температуре ок. 20° С и относительной влажности 55%-65%.

При правильном хранении срок годности **VBA 50T** не ограничен.

Материал безопасен при правильном использовании квалифицированным персоналом.

