

RAKU-TOOL® SB-0240

Модельная плита

Полиуретановая плита для стилизации и дизайна

PC - Rev.-Status: 01- 2011/07/25

Стр. 1 из 2

Основные особенности

- Очень хорошая структура поверхности
- Легко обрабатывается
- Хорошая термоустойчивость
- Устойчивость к органическим растворителям

Применение

- Дизайн моделей
- Формы, для эпоксидного ламинирования
- Поддерживающие структуры
- Негативные формы для заливки

Механические свойства

| | | | SB-0240 |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------|
| Цвет | Визуально | | Абрикосовый |
| Плотность | ISO 1183 | г/см ³ | 0.24 |
| Коэффициент теплового расширения | ISO 11359 | 10 ⁻⁶ К ⁻¹ | 60 – 70 |
| Температура деформации | ISO 75 | °C | 55 – 65 |
| Компрессионная прочность | ISO 604 | МПа | 2 – 4 |
| Прочность на изгиб | ISO 178 | МПа | 5 – 6 |

Применение

Материал во время применения должен иметь температуру 20-25° C

Упаковка

RAKU-TOOL® SB-0240

1500 x 500 x 100 мм
1500 x 500 x 200 мм
2000 x 1000 x 100 мм
2000 x 1000 x 200 мм

Хранение

Материал должен храниться в сухом месте, на ровной поверхности. Необходимо избегать колебаний температуры во время хранения и транспортировки.

RAKU-TOOL[®] SB-0240

Модельная плита

Полиуретановая плита для стилизации и дизайна

Меры предосторожности

Обеспечьте хорошую вентиляцию на рабочем месте. Также, работодатель несет ответственность за соблюдение принятых норм безопасности при работе со смолами и отвердителями в случае возникновения химической реакции. Пожалуйста, обратите внимание на соответствующие листы безопасности.

Информация о клеях и ремонтных составах доступна в соответствующих технических листах.