

## Модельная плита

Полиуретановая плита для оснастки и форм

### Основные особенности

- Очень высокая устойчивость к истиранию, высокая точность и стабильность размеров
- Однородная поверхность
- Высокая ударпрочность,
- Очень легко обрабатывается
- Отличная химическая стойкость

### Применение

- Литейные формы
- Стержневые ящики

### Механические свойства

			WB-1258
Цвет	визуально		оранжевый
Плотность	ISO 1183	г/см <sup>3</sup>	1.20
Твердость по Шору D	ISO 868		80 – 85
Козф. теплового расширения	ISO 11359	10 <sup>-6</sup> К <sup>-1</sup>	70 – 75
Температура стеклования	DSC	°C	70 – 75
Компрессионная прочность	ISO 604	МПа	90 – 100
Прочность на изгиб	ISO 178	МПа	100 – 110
Абразивная устойчивость	Табер	мм <sup>3</sup> /100R	50 – 55

### Применение

Материал во время применения должен иметь температуру 20-25° C.

### Упаковка

RAKU-TOOL® WB-1258	1000 x 500 x 50 мм
	1000 x 500 x 75 мм
	1000 x 500 x 100 мм

### Хранение

Материал должен храниться в сухом месте, на ровной поверхности. Необходимо избегать колебаний температуры во время хранения и транспортировки.

---

**Меры предосторожности**

---

Обеспечьте хорошую вентиляцию на рабочем месте. Также, работодатель несет ответственность за соблюдение принятых норм безопасности при работе со смолами и отвердителями в случае возникновения химической реакции. Пожалуйста, обратите внимание на соответствующие листы безопасности.

---

**Информация о клеях и ремонтных составах доступна в соответствующих технических листах.**