

RAKU-TOOL® WB-1404

Модельная плита

Полиуретановая плита для оснастки и форм

PC - Rev.-Status: 01- 2009/06/24

Стр. 1 из 2

Основные особенности

- Плотная структура поверхности
- Очень легко обрабатывается
- Хорошая стабильность размеров
- Хорошая устойчивость к истиранию
- Может подвергаться полировке

Применение

- Матричные формы и стержневые ящики
- Негативы и формы
- Модели, формы и оснастки
- Набивные формы и шаблоны

Механические свойства

			WB-1404
Цвет	Визуально		Оливковый
Плотность	ISO 1183	г/см ³	1.40
Твердость по Шору D	ISO 868		85 – 90
Коэффициент теплового расширения	ISO 11359	10 ⁻⁶ К ⁻¹	50 – 55
Температура деформации	ISO 75	°C	75 – 80
Компрессионная прочность	ISO 604	МПа	85 – 95
Прочность на изгиб	ISO 178	МПа	80 – 90

Применение

Материал во время применения должен иметь температуру 20-25° C.

Упаковка

RAKU-TOOL® WB-1404	1000 x 500 x 50 мм
	1000 x 500 x 75 мм
	1000 x 500 x 100 мм

Хранение

Материал должен храниться в сухом месте, на ровной поверхности. Необходимо избегать колебаний температуры во время хранения и транспортировки.

RAKU-TOOL[®] WB-1404

Рабочая плита

Полиуретановая плита для оснастки и форм

Меры предосторожности

Обеспечьте хорошую вентиляцию на рабочем месте. Также, работодатель несет ответственность за соблюдение принятых норм безопасности при работе со смолами и отвердителями в случае возникновения химической реакции. Пожалуйста, обратите внимание на соответствующие листы безопасности.

Информация о клеях и ремонтных составах доступна в соответствующих технических листах.