

Ремонтные пасты для модельных плит

Отверждение при комнатной температуре

Основные особенности

- Схожая плотность и твердость с показателями модельной плиты
- Отверждение при комнатной температуре

Применение

- Ремонт модельных плит

Характеристики		Ремонт модельных плит плотностью < 0.50 г/см ³	
			UP-4301 / УН-4901
Цвет	Визуально		Абрикосовый
Пропорции смешивания		По весу	100 : 1-3
Время жизни при 25 °С		мин	4-6
Время отверждения		мин	25-30

Характеристики		Ремонт модельных плит плотностью 0.50-0.80 г/см ³	
			UP-4310 / УН-4900
Цвет	Визуально		Коричневый
Пропорции смешивания		По весу	100 : 1-3
Время жизни при 25 °С		мин	4-6
Время отверждения		мин	25-30

Плиты плотностью 1.0 – 1.7 г/см³ ремонтируются только при помощи клеенных вставок

Применение

Температура при работе и температура материала должна составлять 20-25 °С.

Тщательно смешайте оба компонента и нанесите при помощи шпателя

Упаковка

RAKU-TOOL® UP-4301 / UH 4901

Упаковка 6 x 1.45 кг / 6 x 0.05 кг

RAKU-TOOL® UP-4310 / UH-4900

Упаковка 6 x 1.46 кг / 6 x 0.04 кг

Хранение

Оригинальные контейнеры должны быть плотно закрыты и должны храниться при температуре 15-30°C. При соблюдении правил хранения, срок годности будет соответствовать указанному на этикетке. Частично использованные контейнеры должны быть плотно закрыты и использованы как можно скорее

Меры предосторожности

Обеспечьте хорошую вентиляцию на рабочем месте. Также, работодатель несет ответственность за соблюдение принятых норм безопасности при работе со смолами и отвердителями в случае возникновения химической реакции. Пожалуйста, обратите внимание на соответствующие листы безопасности.